



**CRISTAL**  
650

**Dirello**  
ITALIAN OUTDOOR DESIGN




# CRISTAL 650




**CRISTAL 650 CLEAR**  
Gtot: 0,55

# CRISTAL 650



**CRISTAL 650 CLEAR**  
Gtot: 0,55



**CRISTAL 650 ICE**  
Gtot: 0,45



**CRISTAL 650 COFFEE**  
Gtot: 0,51

# CRISTAL 650

	CRISTAL 650 CLEAR			CRISTAL 650 ICE			CRISTAL 650 COFFEE		
	IT	EN	FR	IT	EN	FR	IT	EN	FR
Utilizzi / Applications / Applications	Consigliato per chiusure laterali	Recommended for lateral closing	Recommandé pour fermetures latérales	Consigliato per chiusure laterali	Recommended for lateral closing	Recommandé pour fermetures latérales	Consigliato per chiusure laterali	Recommended for lateral closing	Recommandé pour fermetures latérales
Spessore / Thickness / Épaisseur	0,65 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,65 mm
Peso tessuto / Weight / Poids (ISO 2286-2)	ca 850 g/m <sup>2</sup>	ca 850 g/m <sup>2</sup>	ca 850 g/m <sup>2</sup>	ca 850 g/m <sup>2</sup>	ca 850 g/m <sup>2</sup>	ca 850 g/m <sup>2</sup>	ca 850 g/m <sup>2</sup>	ca 850 g/m <sup>2</sup>	ca 850 g/m <sup>2</sup>
Ignifugazione / Flammability / Ignifugation	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
Allungamento alla rottura / Elongation break / Allongement à la rupture (ASTM D 882)	l: 353 % h: 360 %	w: 353 % h: 360 %	l: 353 % h: 360 %	l: 355 % h: 365 %	w: 355 % h: 365 %	l: 355 % h: 365 %	l: 356 % h: 365 %	w: 356 % h: 365 %	l: 356 % h: 365 %
Resistenza alla trazione / Tensile strength / Résistance à la traction (ASTM D 882)	l: 31 N/mm <sup>2</sup> h: 24 N/mm <sup>2</sup>	w: 31 N/mm <sup>2</sup> h: 24 N/mm <sup>2</sup>	l: 31 N/mm <sup>2</sup> h: 24 N/mm <sup>2</sup>	l: 32 N/mm <sup>2</sup> h: 25 N/mm <sup>2</sup>	w: 32 N/mm <sup>2</sup> h: 25 N/mm <sup>2</sup>	l: 32 N/mm <sup>2</sup> h: 25 N/mm <sup>2</sup>	l: 32 N/mm <sup>2</sup> h: 25 N/mm <sup>2</sup>	w: 32 N/mm <sup>2</sup> h: 25 N/mm <sup>2</sup>	l: 32 N/mm <sup>2</sup> h: 25 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza allo strappo / Tear strength / Résistance à la déchirure (ASTM D1004-91A)	l: 9.7 Kg/cm <sup>2</sup> h: 7.6 Kg/cm <sup>2</sup>	w: 9.7 Kg/cm <sup>2</sup> h: 7.6 Kg/cm <sup>2</sup>	l: 9.7 Kg/cm <sup>2</sup> h: 7.6 Kg/cm <sup>2</sup>	l: 9.9 Kg/cm <sup>2</sup> h: 7.7 Kg/cm <sup>2</sup>	w: 9.9 Kg/cm <sup>2</sup> h: 7.7 Kg/cm <sup>2</sup>	l: 9.9 Kg/cm <sup>2</sup> h: 7.7 Kg/cm <sup>2</sup>	l: 9.8 Kg/cm <sup>2</sup> h: 7.6 Kg/cm <sup>2</sup>	w: 9.8 Kg/cm <sup>2</sup> h: 7.6 Kg/cm <sup>2</sup>	l: 9.8 Kg/cm <sup>2</sup> h: 7.6 Kg/cm <sup>2</sup>
Materiale / Material / Material	film in PVC trasparente	super clear PVC film	film de PVC transparent	film in PVC trasparente effetto ghiacciato	super clear PVC film ice effect	film de PVC transparent effet glacé	film in PVC trasparente effetto brunito	super clear PVC film burnished effect	film de PVC transparent effet brune
Durezza / Hardness / Souplesse (ASTM D2240)	89 shore A	89 shore A	89 shore A	89 shore A	89 shore A	89 shore A	89 shore A	89 shore A	89 shore A
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	MD= -1.5	MD= -1.5	MD= -1.5	MD= -1.5	MD= -1.5	MD= -1.5	MD= -1.5	MD= -1.5	MD= -1.5
Espansione / Expansion / Expansion	MD= 2.5 CD=1	MD= 2.5 CD=1	MD= 2.5 CD=1	MD= 2.5 CD=1	MD= 2.5 CD=1	MD= 2.5 CD=1	MD= 2.5 CD=1	MD= 2.5 CD=1	MD= 2.5 CD=1
Proprietà alle basse temperature / Low temperature properties / Basse température propriétés	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C
Test ritiro a 23°C/24 h / Shrinkage test 23°C/24h / Essai de rétraction 23°C/24h (ASTM D 882)	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Altezza rotolo / Roll height / Hauteur	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm
Lunghezza rotolo / Roll length / Longueur de la pièce	40 mt	40 mt	40 mt	40 mt	40 mt	40 mt	40 mt	40 mt	40 mt

I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di ±5%.  
The a.m. technical data can vary according to production lots and are subject to a ± 5% tolerance.  
Les données techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et son sujettes à une tolérance de ±5%.





# Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

[dirello.com](http://dirello.com)